

TECHNISCHE FICHE

Versie: 02/2016

Strokenhechter

Productomschrijving

Strokenhechter is een gebruiksklare pasteuze kleefstof met speciale eigenschappen voor het horizontaal en verticaal verlijmen van EPDM-rubberbanen.

Kenmerken

Producttype:	kleefstof op synthetische rubber basis
Kleur:	zwart
Geur:	specifiek, naar oplosmiddelen (bevat geen aromaten)
Viscositeit (20 °C):	4500 ± 2000 Pa.s (Methode: SL 002A) (Brookfield RVF, Helipath)
Vlampunt:	< 0 °C (closed cup)
Dichtheid (20 °C):	1150 ± 50 kg/m ³ (Methode: SL 006A)
Droge stof:	76 ± 2 % (Methode: SL 001C)
Houdbaarheid:	9 maanden, mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking.

Toepassing

Eenzijdige verlijming van EPDM-folie op diverse ondergronden en op zichzelf. De lijmverbinding is elastisch en watervast. Na volledige doordroging is de lijmverbinding bestand tegen temperaturen tot 80 °C.

Ondergronden

Strokenhechter geeft een goede hechting op vele materialen zoals bijvoorbeeld EPDM-foliën, Hard-PVC, Acrylaatglas, SVS, RVS, Steen, Beton, Gasbeton, Lood, Hout en Bitumineuze ondergronden.

De ondergronden dienen schoon, olie- en vetvrij en droog te zijn. Bedauwde of natte ondergronden moeten voor het verlijmen door middel van hete lucht worden gedroogd. De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt + 5 °C.

Gebruiksaanwijzing

Kleefstof door middel van kitspuit in rillen aanbrengen op de ondergrond, vervolgens de folie binnen enkele minuten in de kleefstofrij leggen en aanrollen. Bij verticale verlijmingen kan het afhankelijk van het eigen gewicht van de folie noodzakelijk zijn, na het aanbrengen van de kleefstof en inleggen/aanrollen van de folie, deze weer even los te trekken en de kleefstof enkele minuten te laten ontluichten, vervolgens de folie opnieuw in leggen en aan rollen (contactverlijming).

Reinigen

Verontreinigde oppervlakken en gereedschappen kunnen met behulp van benzine worden gereinigd.

Open tijd

De maximale open tijd is sterk weersafhankelijk. In het algemeen komt na een open tijd van maximaal 5 minuten nog een goede verlijming tot stand. Bij het verlijmen op warme ondergronden wordt de open tijd aanzienlijk verkort.

Waarschuwing

Strokenhechter is brandbaar.

Open vuur of andere ontstekingsbronnen vermijden.

Leveringsvorm

Worsten van 600 ml

VOOR NADERE INLICHTINGEN EN ADVIEZEN STAAN ONZE TECHNICI TE UWER BESCHIKKING

Alle gegevens in deze brochure zijn ontleend aan onze ervaringen in de praktijk en aan betrouwbare onderzoeken in ons laboratorium. Desondanks kunnen wij voor het gebruik ervan geen aansprakelijkheid aanvaarden, daar wij op de omstandigheden waaronder het product in de praktijk wordt opgeslagen, gehanteerd of verwerkt, geen controle hebben.